

Aérosol de peinture routière solvantée

Réf : ARASC_

Aérosol de peinture avec la certification AFNOR NF 058 - ASCQUER.

CARACTERISTIQUES

Liant : Résine acrylique.

Teinte : Blanc.

Extrait sec : 63.2 %.

Résistance à l'abrasion : excellente.

Résistance chimique : excellente

SECURITE & ENVIRONNEMENT

Produit à usage professionnel.

Produit solvanté sans solvant nocif, prêt à l'emploi.

Les aérosols vides sont à traiter selon la réglementation en vigueur.

STOCKAGE

Date Limite d'Utilisation Optimale : 12 mois avant pulvérisation.

Stocker dans un endroit sec et bien ventilé entre 5 à 25°C à l'abri des rayons directs du soleil.

Produit soumis à la réglementation pour le stockage et le transport de matières dangereuses.

APPLICATION

Aérosol à agiter 1 à 2 minute avant emploi.

Application manuelle ou application avec notre chariot de traçage.

Saupoudrage des charges antidérapantes ARASCAD7 pendant l'application.

Rendement : 30 m en 500 ml.

Temps de séchage : 10 à 25 mn selon dosage selon les conditions de température et d'hygrométrie.

Purger l'aérosol tête en haut après chaque utilisation.

CONDITIONS D'UTILISATION

Utilisation en intérieur et extérieur. Sur support bitumineux neuf ou ancien, béton, propre et sec.

Hygrométrie maximum : 80%.

Température du support : 5°C < T < 40°C.

Il est conseillé, avant application, de maintenir l'aérosol à une température au minimum de 15°C

La certification a été obtenue avec un dosage de 520 g/m² de peinture et un saupoudrage de charges antidérapantes de 70g/m²

P5 : 1 000 000 passages de roues

Q3: Forte blancheur

S1: Anti Glissance supérieure à 0.45

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Volume peinture : 500 ml, 750 ml.

Volume charges antidérapantes : 700 g

Coloris : Blanc

Conditionnement : A l'unité

