

Résine rebouchage bitume

Réf : HOGN_

Idéale pour réparer les nids-de-poule, trous profonds et fissures supérieures à 5 mm.

Résine méthacrylate contenant des charges de 1.4-2.5 mm pour réparer les dégradations de routes.
Une fois mise en oeuvre la résine est très durable, elle est souple et ne s'arrache pas dans le temps.
Le produit se mélange avec son durcisseur, la durée de vie du mélange est de 10 min à 20 °C (température ambiante).
Pour la rendre antidérapante, en option : les granulats de saupoudrage.

Coloris : Noir

Conditionnement : seau

Poids : 8 et 24 kg

Type : Résine

Température d'application : 5 °C à 35 °C

Lieu d'application : Extérieur

Mise en circulation : 45 min à 1h30

POSE



Remise en circulation
en 45 minutes



Option : saupoudrage de granulats antidérapants
Sac de 25 kg.

