RESINE EPOXY PHOTOLUMINESCENTE HAUTE PERFORMANCE

Réf : PPHL92

Conseils d'utilisation :

3 composants Résine Epoxy.
La résine haute photoluminescence est constituée de 3 composants :
A : base, conditionnement de 600gr.
B : durcisseur, conditionnement de 150gr.
C : pigment photo luminescent, conditionnement de 250gr.

- Préparation de la surface : afin de faciliter l'adhésion de la résine à la surface il est nécessaire de s'assurer que celle-ci est suffisamment rugueuse. Les pores devraient atteindre une profondeur de 50 µm. En cas de doute sur la surface, il est préférable de faire un essai de compatibilité.
- La surface doit-être propre et sèche.

Préparation :

- Verser tout le composant C dans le pot A et mélanger.
- Mélanger entièrement le composant B (durcisseur) au pot A pendant environ 5 minutes en raclant bien les côtés et le fond du pot.
- Le mélange des 2 composants doit se faire juste avant l'application sur la surface afin que le durcisseur n'agisse qu'au dernier moment.
- Le temps d'application du mélange doit se faire dans les 30 minutes. Appliquer le mélange avec l'aide d'un pochoir avec une spatule.

Indications importantes :

- La température ambiante minimum pour l'application est de +10°C.
- Pochoirs et autres outils d'application doivent être nettoyés avec un détergent, surtout ne pas laisser durcir l'époxy.
- Si la température pour le séchage est de 20°C, alors ont pourra marcher après 8 heures et rouler après 36 heures, le temps de séchage final sera d'environ 6 jours. Une température inférieure ralentira le temps de durcissement.

Distribué par **SIGNALS** - 16 Avenue Bernard Moitessier - 17187 Périgny Cedex
Tél : 05.46.30.66.00 Fax : 05.46.30.66.01 www.signals.fr