

Tapis Nomad Aqua 65™

Réf. TA65_

- Construction : textile double fibres pour absorber l'humidité, capter et masquer les saletés.
- Thibaude résistante en PVC sans phtalate.
- Excellente résistance à l'écrasement.
- Facile à entretenir.

- Positionnement : intérieur
- Trafic : 500 à 1500 passages / jour
- Design : en chevrons
- Épaisseur : 7,5 mm
- Textile : polypropylène & polyamide
- Thibaude : PVC (sans phtalate)
- Inflammabilité : Ef

Dimensions :

- 60 x 90 cm
- 90 x 150 cm
- 130 x 200 cm
- 200 x 300 cm

Coloris :

- Gris ardoise
- Brun châtaigne


Description

Il est de conception unique, alliant deux fibres de polypropylène et de polyamide de diamètre différent. Des chevrons de fibres de petit diamètre sont coordonnés avec des chevrons de fibres de grand diamètre afin d'optimiser l'effet grattant et essuyant, pour une meilleure rétention des saletés et de l'eau. La thibaude antidérapante du tapis, en PVC sans phtalate, isole le sol des saletés et de l'eau.

Positionnement produit

Ce tapis est principalement destiné à être utilisé à l'entrée des bâtiments, en hall d'accueil ou en couloir intérieur exposés à un trafic normal de 500 à 1500 passages.

Caractéristiques spéciales

Doubles fibres Polypropylène et Polyamide
Thibaude antidérapante PVC sans phtalate
Capte, piège et dissimule les saletés très efficacement

Installation et entretien

Passer l'aspirateur ou secouer périodiquement.
Lavable, y compris au jet d'eau.

La température de la solution de nettoyage en injection-extraction ne doit pas excéder 50°C.

Caractéristiques

Propriété	Valeur
Poids total (sans bordure)	3870 g/m ²
Poids total des fibres	770 g/m ²
Épaisseur totale	7,5 mm
Épaisseur des fibres	5,5 mm
Nombre de points/m ²	93240
Stabilité dimensionnelle	< 1%
Largeur de la bordure	25 mm
Hauteur de la bordure	2 mm
Quantité totale d'absorption d'eau	3,6 litres/m ²
Temps de séchage (à 2 litres /m ²)	24 h
Résistance au feu Euroclass EN1350-1	Efl
Résistance anti dérapant DIN 51130	R12

Résistance aux produits chimiques

Solution	Résultat
Détergents	Excellent
Eau salée	Excellent
Essence sans plomb	Bon
Diesel	Bon
Huile de moteur	Bon
Eau de javel	Excellent

Conditions de test : 7 jours en immersion totale

Résistance :

- Excellent = pas d'impact.
- Bon = effet minime, perte de poids inférieure à 1 %
- Médiocre = produit impropre à l'utilisation